

477 EXPRESS-FRITZEGRUND

Eigenschaften und Anwendung	<p>Grundfarbe für außen und innen auf Alkydharz-Basis. Trocknet rasch und ist sodann ohne Einfallen der Lackierung überlackierbar. Leichte Streichbarkeit, hohe Deckkraft, schöner Verlauf, gute Ausgiebigkeit und hervorragende Haftfestigkeit.</p> <p>Geeignet als rasch trocknende Grundierung für Fenster, Türen, Heizkörper, Einrichtungsgegenstände aller Art.</p>
Farbton	Weiß
Lieferviskosität	Ca. 150 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 12 m ² / l - 25 µ TFD
Gefahrenklasse	A II
Trockenzeit bei 20°C	Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, griffest nach 4-5 Stunden, überarbeitbar nach 12 Stunden
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Auftrag	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen.
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, alte Anstriche mattschleifen, wenn notwendig entfernen.
Aufbauvorschlag	<p>Für Holz: (1 x CHINOL- Imprägniergrund) 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND + 10 % Verdünnung (1 x EXPRESS-FRITZEKITT oder EXPRESS-KITT H20) 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND unverdünnt 1 x TRIUMPH-, SUPERIOL-Emallack oder FRIOCRYL-Glanz- bzw. Seidenmatlack</p> <p>Für Heizkörper: 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND 1 x THERMAL- Heizkörperlack</p>
Packungsgrößen	0,375 l, 0,75 l, 3 l.
Allgemeine Hinweis	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p>

