

484 St. Lukas Malerweiß glänzend, Aromatenfrei

Eigenschaften und Anwendung	Für hochdeckende Schlussbeschichtungen auf grundierten maßhaltigen Holzbauteilen sowie auf grundiertem Metall und vorbehandelten Hart-PVC im Außen- und Innenbereich mit glänzender Oberfläche. Aromatenfrei, stoß-, kratz- und schlagfest, guter Verlauf, hohes Deckvermögen, sehr gute Glanzhaltung, geruchsarm.
Farbton	Weiß
Dichte	Ca. 1,3g/cm ³
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 12 m ² / l - 25 µ TFD
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 2 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden Überarbeitbar und nass schleifbar nach ca. 24 Stunden.
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, entfetten und gegebenenfalls entrosten.
Aufbauvorschlag	Für Holz: (1-2 x Chinol Naturgrund) wahlweise: 1 x ST. LUKAS- GRUND /EXPRESS FRITZEGRUND 1 x EXPRESS-FRITZEKITT (eventuell Zwischengrundierung wie unter wahlweise angeführt) Endbeschichtung ST.LUKAS-Malerlack glänzend Für Metall: 1 x Metallgrund L 22, L 33 oder L 44 (Nur vollständig ausgehärtet) 1-2 x ST. LUKAS- Malerlack glänzend
Packungsgrößen	0,750 l, 2,5 l und 10 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

