

501 Kunstharz-Emallack schwarz matt

Eigenschaften und Anwendung	Emallack auf Alkydharz-Basis für außen und innen im Matteffekt. Sehr schöne, gleichmäßig matte Oberfläche, leichte Streichbarkeit, sehr guter Verlauf, große Deckkraft und gute Ausgiebigkeit. Geeignet für schmiedeeisene Gegenstände, Metallgitter usw. Gut aufrühren.
Farbton	Schwarz matt
Lieferviskosität	Ca. 150 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 16 m ² / l - 25 µ TFD
Gefahrenklasse	A II
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 30 Minuten, griffest nach ca. 8 Stunden, Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	Möglichst unverdünnt streichen, zum Spritzen ca 10 % verdünnen. Bei rauen Flächen empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag, bei Außenlackierungen eine Grundierung mit Metallgrund L 22, L33 oder L 44. (Nur nach Aushärtung)
Packungsgrößen	0,125 l, 0,375 l, 0,750 l, 3 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.