

## 510 SCHMIEDESCHWARZ

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Tropffreier Decklack auf Alkydharz-Basis für Innen- und Außenlackierungen im Matteffekt bzw. aufbürstbar auf Eisenglanzeffekt. Geeignet für schmiedeeiserne Gegenstände, Metallgitter usw.
<b>Farbton</b>	Schwarz matt - gebürstet: eisenglänzend
<b>Lieferviskosität</b>	Leicht thixotrop.
<b>Gefahrenklasse</b>	A II
<b>Ausgiebigkeit</b>	Ca. 12 m <sup>2</sup> /lt. - 25 µ TSD, je nach Untergrund.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
<b>Verdünnung</b>	Verdünnung U68
<b>Trockenzeit bei 20°C</b>	Staubfrei nach ca. 1 Stunde, griffest nach ca. 8 Stunden, Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
<b>Verarbeitung</b>	Durch Streichen oder Spritzen
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	<p>Untergrund gründlich reinigen, entrostet und entfetten. SCHMIEDESCHWARZ 2-3 x auftragen. Bei Außenlackierungen empfiehlt sich eine Grundierung mit Metallgrund L 22 oder L 33.</p> <p>Der Eisenglanz-Effekt wird durch Bürsten mit einer Nylonbürste oder Schwabbeln mit einer Tuchscheibe erreicht. Um ein Abfärben zu vermeiden, empfehlen wir eine einmalige Überlackierung mit Klarlack (Handläufe und dergl.)</p>
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l, 0,750 l und 3 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.