

## OK COLOR EMAILACK HOCHGLÄNZEND

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Universeller Hochglanzlack auf der Basis von Alkydharz mit hochwertigen Pigmenten, schöner Hochglanz hochglänzend; 80 G.U. (60°), guter Verlauf und hohe Deckfähigkeit, gute Wetterbeständigkeit. Als hochglänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,15 g/cm <sup>3</sup>
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	bei 30 Mikron trockene Schichtdicke: 12,5 m <sup>2</sup> /l, Praktische Ergiebigkeit, abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
<b>Farbtöne</b>	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
<b>Lieferviskosität</b>	etwa 90 K.U
<b>Trocknungszeit bei 20°C und 60% L.F.</b>	staubtrocken nach etwa 3 Stunde, überstreichbar nach etwa 16 Stunden
<b>Verarbeitung</b>	durch streichen, rollen oder luftspritzen
<b>Verdünnung</b>	Streich- oder Spritzverdünnung AL, Reinigung der Werkzeuge Lackbenzin
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l, 1 l, 2,5 l
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

