

## 535 TRIUMPH- Emaillack glänzend

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Emaillack auf Basis hochwertiger, spezieller Alkydharze für außen und innen. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, hohe Deckkraft und Ausgiebigkeit, gute Trocknung, An- und Durchtrocknung auch in dickerer Schicht, dauerhafter Hochglanz, besonders geeignet für stehende Flächen. Hervorragende Wetterbeständigkeit, sehr gute Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Geeignet für Fenster, Türen, Einrichtungsgegenstände aller Art.
<b>Farbton</b>	Nach Farbkarte, farblos, OK Color Mischsystem
<b>Lieferviskosität</b>	Ca. 200 sec.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Gefahrenklasse</b>	A II
<b>Chemikalienbeständigkeit</b>	Gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> / l je nach Untergrund
<b>Trockenzeit (bei 20° C &amp; 55 % rel. Luftfeuchtigkeit)</b>	Staubtrocken nach ca. 2 Stunden, griffest nach ca. 8 Stunden. Überarbeitbar und nass schleifbar nach ca. 18 Stunden. Überarbeitbar ohne Vorbehandlung zwischen 24 Stunden und 14 Tagen. Ausbesserungsfähig nach 24 Stunden. Die Aushärtung kann durch Wärmeeinwirkung von 60 - 80 °C beschleunigt werden. Durch Zusatz von KH- Härter 853 kann die Beständigkeiten verbessert werden. Bei Verwendung von KH- Härter, ist der Lackansatz nur mehr bis zu 24 Stunden verarbeitbar!
<b>Verdünnung</b>	Verdünnung U 68, Terpentinersatz.
<b>Auftrag</b>	Durch Streichen Rollen oder Spritzen
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Der Untergrund muss frei von jeglichen haftungsvermindernden Verunreinigungen, trocken, fett- und staubfrei sein. Alte, tragfähige Anstriche sind vor der Beschichtung anzuschleifen oder zu entfernen. Bei Lackierungen auf Metallen und Außenlackierungen ist in geeigneter Weise zu grundieren. Luft- und Objekttemperatur mindestens + 5 °C bzw. um 3 °C höher als der Taupunkt. Triumph Emaillack seidenmatt kann durch Zugabe von Triumph Emaillack glänzend glänzender eingestellt werden.
<b>Aufbauvorschlag</b>	Für Holz: (1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1 x EXPRESS-FRITZEGRUND o. FRITZENOL-VENTILATIONSGRUND (1 x EXPRESS-FRITZEKITT) 1-2 x TRIUMPH-Emaillack  Für Eisen 1-2 x Metallgrund L 22, L 33 oder L44 (Nur vollständig ausgehärtet) u. Stahl: 1-2 x TRIUMPH-Emaillack  Leichtmetalle, Zink- und verzinktes Blech: 1-2 x Metallgrund L33 - auf Porenfreiheit der Grundierung achten!
<b>Packungsgrößen</b>	0,375 l, 0,750 l und 3 l
<b>Allgemeine Hinweise</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund inEigenverantwortung zu prüfen.

