

591 Ultra Seidenmatt Farblos

Eigenschaften und Anwendung	Heller Klarlack für außen und innen auf Alkydharz-Basis. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, dauerhafter Hochglanz, extrem gute Wetterbeständigkeit durch verstärkten UV- Filter und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Portale usw.
Farbton	Farblos
Gefahrenklasse	A II
Lieferviskosität	ca. 100 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	ca. 14 m ² / l je nach Untergrund.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 2 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden
Verdünnung	Verdünnung U 68.
Auftrag	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen
Hinweise für die Verarbeitung	Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen Sie zwischen den Arbeitsgängen, wenn Sie Wert auf eine besonders schöne Oberfläche legen. Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdünnung gründlich zu waschen. Wir empfehlen, sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.
Aufbauvorschlag	(1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1 x Ultra Seidenmatt farblos, ca. 20 % verdünnt. 1-2 x Ultra Seidenmatt farblos, möglichst unverdünnt.
Packungsgrößen	0,375 l, 0,750 l und 3 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

