

613 WIKING-Bootslack

Eigenschaften und Anwendung	Bootslack auf Basis speziell wasserfester, langöliger Alkydharze. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, hohe Füllkraft, rasche Trocknung, hervorragende Wasserbeständigkeit. Geeignet für Boote, Yachten, Deckaufbauten usw. Jedoch nicht für Unterwasseranstriche geeignet.
Farbton	Farblos
Gefahrenklasse	A II
Lieferviskosität	ca. 120 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30 °C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Ausgiebigkeit	ca. 14 m ² / l.
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 2 Stunden, griffest nach ca. 4 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Boote dürfen erst nach vollständiger Durchhärtung der Lackierung, also nach ca. 1 Woche, dem Wasser ausgesetzt werden.
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Auftrag	Durch Streichen oder Spritzen.
Hinweise für die Verarbeitung	Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen Sie zwischen den Arbeitsgängen, wenn Sie Wert auf eine besonders schöne Oberfläche legen. Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitroverdünnung gründlich zu waschen. Wir empfehlen, sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.
Aufbauvorschlag	(1-2 x CHINOL-Naturgrund) 1 x WIKING- Bootsack, ca. 20 % verdünnt. 1-2 x WIKING- Bootsack, möglichst unverdünnt.
Packungsgrößen	0,750 l und 3 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

