

614/ 594 SUPERIOL-Lack farblos glänzend/ matt

Eigenschaften und Anwendung	Klarlack für außen und innen auf Alkydharz-Basis. Leichte Streichbarkeit, schöner Verlauf, dauerhafter Hochglanz, sehr gute Wetterbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beanspruchung. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Portale usw. Dauerhafter Hochglanz bei Superiol glänzend 614
Farbton	Farblos
Gefahrenklasse	A II
Lieferviskosität	ca. 100 sec.
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30 °C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration, sowie gegen schwache Säuren und Laugen.
Ausgiebigkeit	ca. 14 m ² / l.
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 2 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Auftrag	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen Sie zwischen den Arbeitsgängen, wenn Sie Wert auf eine besonders schöne Oberfläche legen.</p> <p>Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdünnung gründlich zu waschen. Wir empfehlen, sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.</p>
Aufbauvorschlag	<p>(1-2 x CHINOL-Naturgrund)</p> <p>1 x SUPERIOL-Lack farblos, ca. 20 % verdünnt.</p> <p>1-2 x SUPERIOL-Lack farblos, möglichst unverdünnt.</p>
Packungsgrößen	0,125 l, 0,375 l, 0,750 l und 3 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.