

616 CHINOL HS LASUR TROPFGEHEMMT

Eigenschaften und Anwendung	Tropffreie, seidenmatte Holzveredelung (Dickschichtlasur) für außen. Setzt nicht ab, gut streichfähig, extrem wetterfest, vorzüglicher Renovierungsanstrich. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenzäune usw. aus Weich- und Hartholz.
Farbton	Nach Farbkarte und farblos. Durch die fehlenden Farbpigmente sollte 605 CHINOL-VARIO LASUR Außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwenden, das sonst kein UV-Schutz möglich ist.
Lieferviskosität DIN 53211	thixotrop
Ausgiebigkeit	ca. 15 m ² / l - 25 µ TFD je nach Untergrund
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration sowie schwache Säuren und Laugen.
Verdünnung	Nicht verdünnen, Arbeitsgeräte mit Verdünnung U 68 reinigen.
Trockenzeit bei 20°C	Überstreichbar nach ca. 12 Stunden Trocknung.
Auftrag	Durch Streichen.
Hinweise für die Verarbeitung	Auftrag auf das gut gereinigte, trockene Holz. Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen zwischen den Arbeitsgängen bewirkt besonders glatte Oberfläche. Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdünnung gründlich zu reinigen. Wir empfehlen sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.
Aufbauvorschlag	Lasuranstrich außen: Ggf. (1-2 x CHINOL- Naturgrund) 1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt Lasuranstrich innen: 1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt
Packungsgrößen	0,75 l, 2,5 l und 10 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

