

OK COLOR EMAILLACK SEIDENMATT

Eigenschaften und Anwendung	Universeller Seidenglanzlack auf der Basis von Alkydharz mit hochwertigen Pigmenten, schöner Seidenglanz 40 G.U. (60o), guter Verlauf und hohe Deckfähigkeit, gute Wetterbeständigkeit. Als seidenglänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl.
Dichte	Ca. 1,15 g/cm ³
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate kühl und frostfrei, in original verschlossenen Gebinden.
Ausgiebigkeit	bei 30 Mikron trockene Schichtdicke: 12,5 m ² /l, Praktische Ergiebigkeit, abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden
Lieferviskosität	etwa 90 K.U
Trocknungszeit bei 20oC und 60% L.F.	staubtrocken nach etwa 3 Stunde, überstreichbar nach etwa 16 Stunden
Auftrag	langhaariger Pinsel (Orel-Mix oder Schweinsborsten); Lackfilzroller und dergleichen.
Verarbeitung	durch streichen, rollen oder luftspritzen
Verdünnung	Streich- oder Spritzverdünnung AL, Reinigung der Werkzeuge Lackbenzin
Hinweise für die Verarbeitung	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
Packungsgrößen	0,5 l, 1 l, 2,5 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

