

Friocryl-Seidenmattlack 753

Eigenschaften und Anwendung	<p>Wasserverdünnbarer seidenmatter Acryllack für innen und außen, Für seidenmatte Beschichtungen von Holz, grundierten Eisen- oder Stahlflächen, Zinkoberflächen, Hart-PVC, vorbehandelten Putz-, Beton- oder Faserzementuntergründen sowie für Renovierungsanstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich, auch für Lackierungen von Warmwasserheizkörpern. Wetterbeständig, scheuerbeständig. Anstrich für hochbeanspruchte Innenflächen. Leichte Verarbeitung und rasante Trocknung. Lichtbeständigkeit: Sehr gut bei allen Farbtönen. Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Industrielatmosphäre, verseifungsbeständig. Wetterbeständig, Haftung, Elastizität, Scheuerbeständigkeit: Entspricht der EN 71.3 (Sicherheit von Spielzeug).</p>
Farbton	Siehe Farbkarte
Spez. Gewicht	Ca. 1,0 – 1,2 g/cm ³ je nach Farbton.
Lagerfähigkeit	Anbruchgebinde gut verschlossen halten
Ausgiebigkeit	Ca. 10 m ² / l.
Trockenzeit bei 20°C	nach ca. 30 Minuten staubtrocken, nach ca. 2-3 Std. Griffest, nach 12 Std. überstreich- und überspritzbar
Verdünnung	Wasser.
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken tragfähig, griffig und fettfrei sein und auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Laubholz im Mittel 12% und bei Nadelhölzer im Mittel 15% nicht überschreiten. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Verdünnung gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen.</p> <p>Holzuntergründe (Nicht maßhaltig)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 2. Grundanstrich mit Holzgrund H 20 3. Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753. <p>Holzuntergründe (maßhaltig z. B. Fenster und Türen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 2. Zwischenanstrich mit Holzgrund H 20 3. Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt. <p>Eisen, Stahl, verzinktes Eisen, Leichtmetall und Hart-PVC</p> <p>Eisen und Stahl entrostet und entfettet, 1x innen, 2x außen mit Metallgrund L44 grundieren. Verzinktes Eisen und Leichtmetall mit Ammoniak und Netzmittel entfetten, mit klarem Wasser nachwaschen. Oxidationsbeläge mechanisch mit Schleifvlies entfernen. Hart-PVC entfetten und anschleifen. 2x mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt streichen.</p> <p>Faserzement, Beton und Putzflächen</p> <p>Saugende und sandende Putze abbürsten, mit Tiefgrund LF verfestigen. Grundanstrich mit Holzgrund H20 Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt.</p>

Friocryl-Seidenmattlack 753 Seite 2

Hinweise für die Verarbeitung

Altanstrich:

Blätternde und reißende Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen, Lackfilme anschleifen und entstauben, Dispersionsfarbanstriche abbürsten und entstauben.

Grundanstrich mit Holzgrund H2O

Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt.

Hinweis: Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit bei mechanisch stark beanspruchten Oberflächen im Innenbereich empfiehlt es sich auf Intensivfarbtöne zusätzlich ein Schutzüberzug mit Hydro-Parkett glänzend, seidenmatt oder matt.

Packungsgrößen

125 ml, 375 ml, 750 ml und 2,5 l

Allgemeine Hinweis

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

