

Friocryl Glanzlack 755

Eigenschaften und Anwendung	<p>Wasserverdünnbarer, glänzender Acryllack für innen und außen. Für glänzende Beschichtungen von Holz, grundierten Eisen- oder Stahlflächen, Zinkoberflächen, Hart-PVC, vorbehandelten Putz-, Beton- oder Faserzementuntergründen sowie für Renovierungs-anstriche auf allen tragfähigen Altanstrichen im Innen- und Außenbereich. Auch zur Lackierung von Warmwasserheizkörpern geeignet. Spachtel- und schweißecht</p> <p>Für wetterbeständige, scheuerbeständige glänzende Anstriche für hochbeanspruchte Innenflächen. Leichte Verarbeitung und rasante Trocknung.</p> <p>Lichtbeständigkeit: Sehr gut bei allen Farbtönen.</p> <p>Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Industrielatmosphäre, verseifungsbeständig.</p> <p>Wetterbeständig, Haftung, Elastizität, Scheuerbeständigkeit: Entspricht der EN 71.3 (Sicherheit von Spielzeug).</p>
Farbton	Siehe Farbkarte
Dichte	Ca. 1,0 – 1,2 g/cm ³ je nach Farbton.
Lagerfähigkeit	Frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.
Ausgiebigkeit	ca. 10 m ² / l
Trockenzeit bei 20°C	nach ca. 30 Minuten staubtrocken, nach ca. 2-3 Std. Griffest, nach 12 Std. überstreich- und überspritzbar
Verdünnung	Wasser.
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Holzuntergründe (Nicht maßhaltig)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 2. Grundanstrich mit Holzgrund H 20 3. Deckanstrich mit Friocryl-Glanzlack 755. <p>Holzuntergründe (maßhaltig z. B. Fenster und Türen)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 2. Zwischenanstrich mit Holzgrund H 20 3. Deckanstrich mit Friocryl-Glanzlack 755 unverdünnt. <p>Eisen, Stahl, verzinktes Eisen, Leichtmetall und Hart-PVC</p> <p>Eisen und Stahl entrostet, entfettet und 1x innen, 2x außen mit Metallgrund L44 grundieren. Verzinktes Eisen und Leichtmetall mit Ammoniak und Netzmittel entfetten und mit klarem Wasser nachwaschen. Oxidationsbeläge mechanisch mit Schleifvlies entfernen. Hart-PVC entfetten, anschleifen. 2x mit Friocryl-Glanzlack 755 unverdünnt streichen.</p> <p>Faserzement, Beton und Putzflächen</p> <p>Saugende und sandende Putze abbürsten, mit Tiefgrund LF verfestigen. Grundanstrich mit Holzgrund H20 Deckanstrich mit Friocryl-Glanzlack 755 unverdünnt.</p>

Friocryl Glanzlack 755/Seite2

<p>Hinweise für die Verarbeitung</p>	<p>Altanstrich: Blätternde und reißende Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen, Lackfilme anschleifen und entstauben, Dispersionsfarbenanstriche abbürsten und entstauben. Grundanstrich mit Holzgrund H2O</p>
<p>Packungsgrößen</p>	<p>125 ml, 375 ml, 750 ml und 2,5 l.</p>
<p>Allgemeine Hinweis</p>	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p> <div data-bbox="1002 972 1302 1361" data-label="Image"> </div>