

777 Holzgrund H 20

Eigenschaften und Anwendung	<p>Für isolierende Grundanstriche auf maßhaltige, begrenzt und nicht maßhaltige mit wasserlöslichen, braunfärbenden Inhaltsstoffen vor nachfolgenden Anstriche mit Friocryl Lacke oder Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770.</p> <p>Wasserverdünnbar, seidenmatt, umweltschonend, elastisch, diffusionsfähig, sehr deckkräftig, wetterfest, hohe Haftfestigkeit und Griffbarkeit für nachfolgende Beschichtungen, problemlos zu verarbeiten.</p> <p>Für Holzbauteile die mit wasserverdünnbaren Acrylbeschichtungen beschichtet werden sollen und bei denen die Gefahr besteht, dass wasserlösliche Inhaltsstoffe gelöst werden und die Deckbeschichtung verfärben.</p>
Farbton	weiß
Dichte	Ca. 1,3 g/cm ³ je nach Farbton.
Lagerfähigkeit	Frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.
Ausgiebigkeit	ca. 5 m ² / l je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Trockenzeit bei 20°C	nach ca. 1 Std. staubtrocken, nach ca. 4 Std. griffest und nach ca. 24. Std. überstreichbar.
Verdünnung	Wasser.
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von trennenden Substanzen sein. Die Holzfeuchtigkeit darf bei Laubholz im Mittel 12% und bei Nadelhölzern im Mittel 15% nicht überschreiten. Die Grundsätze des konstruktiven Holzschutzes sind zu beachten. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Verdünnung gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Kesseldruck-impregnierte Hölzer erst nach einer 6 monatiger Bewitterung beschichten.</p> <p>Außen: Neues und rohes Holz 1-2 mit Hydro Chinol Imprägiertgrund 607 grundieren. Erstanstrich unverdünnt. Nach ca. 24 Stunden Trocknung den Zweitanstrich. Endanstrich nach 24 Std. mit Friocryl Lacke oder Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770.</p> <p>Innen: 1-2 Anstriche mit Holzgrund H 20. Endanstriche nach 24 Std. mit Friocryl Lacke.</p> <p>Um die Isolierung zu erreichen ca. 200 ml/m² austragen.</p>
Packungsgrößen	375 ml, 750 ml und 2,5 l
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.