

780 FRIOPAL-BETONBODENFARBE

Eigenschaften und Anwendung	<p>Reinacrylat-Dispersionsanstrich für hochwertige Anstriche für Asbestzement (Eternit), Mauerwerk-Putze, Betonflächen, Zementfußboden, Keller, Hobbyräume, etc.</p> <p>Für heizölundurchlässige Anstriche in Heizölauffangwannen. "Heizölbeständig" – laut Gutachten Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien.</p> <p>Nicht für Tankinnenbeschichtungen.</p> <p>FRIOPAL-Betonbodenfarbe hat eine seidenglänzende, schmutzabweisende Oberfläche, die nach Durchtrocknung chemikalienbeständig und abriebfest ist. FRIOPAL Betonbodenfarbe ist unverseifbar, alkalifest und lichtbeständig.</p>
Farben	RAL 7030, RAL 7035
Trocknung	Nach 3 - 4 Stunden überstreichbar, belastbar nach 24 Stunden
Lagerfähigkeit	12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen +5° C und + 25° C in original verschlossenen Gebinden.
Verdünnung	Wasser
Ausgiebigkeit	1 kg für 4 - 5 m ² bei einem Anstrich.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Der Untergrund muß staub-, fettfrei und tragfähig sein.</p> <p>Lose Teile, insbesondere Altanstriche auf Lösungsmittelbasis, müssen gut aufgerauht bzw. entfernt werden.</p> <p>Bei stark saugenden Untergründen mit ca. 40 % Wasser verdünnt vorstreichen, nach Durchtrocknung mindestens zwei Deckanstriche mit max. 5 % Wasser verdünnt aufbringen.</p> <p>Bei Heizölauffangwannen mindestens 3 Deckanstriche vornehmen.</p> <p>Nicht unter +5°C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Keinesfalls auf noch feuchtem Untergrund verarbeiten!</p> <p>Der Beton muß völlig abgebunden sein.</p>
Packungsgrößen	1 kg, 15 kg und 25 kg
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.