

## 894 ENTROSTER F 83

<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Entroster F83 ist ein wasserverdünnbares Entrostungs- und Passivierungsmittel, leicht zu verarbeiten und sicher in der Anwendung. Ideale Untergrundvorbereitung für alle Anstrichsysteme.
<b>Gefahrenklasse</b>	Unbrennbar.
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	Je nach Rostgrad, Durchschnittswert: 10 m <sup>2</sup> / lt.
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lose Rostschichten und Schmutz entfernen; alte Anstriche mit ULTRAFLUX abbeizen.</li> <li>2. Entroster F 83 mit Pinsel oder vorzugsweise durch Tauchen auftragen. Nicht bei direkter Sonnenbestrahlung anwenden!</li> <li>3. Nach ca. 2 Stunden entsteht eine graue, matte Eisenphosphatschicht. Klebrige, glänzende Stellen sind mit Wasser nach zu waschen.</li> <li>4. Nach der Trocknung sofort die erste Grundierung mit Metallgrund L 22, L 33 oder L 44 aufbringen.</li> </ol> <p>Hautkontakt vermeiden! Gründlich mit Wasser und Seife waschen</p>
<b>Packungsgrößen</b>	0,25, 0,5 l, 1 l und 3 l.
<b>Allgemeine Hinweis</b>	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.