

Birdy Massivholzöl

| | |
|--------------------------------------|--|
| Eigenschaften und Anwendung | Birdy Massivholzöl kann als hervorragendes Imprägniermittel für Holz und Steinböden verwendet werden. Durch eine kurze Trockenzeit ist es besonders für den Holzfachmann als Grundlage für den Allwetterschutz von besonderem Interesse. Birdy Massivholzöl ist ein Produktgemisch aus doppelt gekochtem, harzfreien Leinölfirnis - versetzt mit dem Lösemittel Terpentinersatz. Damit wird dieses Produkt als Imprägniermittel vielseitig und sofort verwendbar, es ist jedoch wegen seines Benzins als Gefahrstoff zu handhaben. Inhaltsstoffe Leinöl, bleifreie Trockenstoffe, C Cobalt- und Zirkoniumoctoate |
| Farbton | Farblos, gelblich |
| Abtönen | Nicht nachtönen |
| Glanzgrad | Seidenglänzend, auf Glanz polierbar |
| Dichte | Ca. 0,9 g/cm ³ |
| Lagerung | Frostfrei lagern. Anbruchgebände gut verschlossen halten. Im Originalgebände 2 Jahre lagerfähig. |
| Reinigung der Werkzeuge | Mit Testbenzin oder Pinselreiniger . |
| Verbrauch | Ca. 30 ml/m ² , je nach Beschaffenheit des Untergrundes. |
| Trockenzeit | 15 - 24 Std. bei 20°C. Je saugfähiger der Untergrund ist, desto mehr Leinölfirnis wird verbraucht, entsprechend sind die Trockenzeiten. Bei einem überdurchschnittlichen Verbrauch ist es wichtig, 24 Std. Trockenzeit einzuhalten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern den Trocknungsprozess. |
| Hinweise für die Verarbeitung | Holzbauteile müssen sauber, trocken, fett-, öl- und harzfrei sowie saugfähig sein. Die Restholzfeuchtigkeit darf bei Nadelholz ca. 14%, bei Laubholz ca. 12% nicht übersteigen. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen mit Gartenholzreiniger beseitigen. Lose Altanstriche entfernen. Holzoberfläche je nach gewünschter Eindringtiefe und Holzart mit 100-180er Körnung in Faserrichtung anschleifen. Die Verarbeitung von Birdy Massivholzöl wird am günstigsten durch Streichen erreicht. Es wird empfohlen, auf dem zu streichen-den Material einen Probeanstrich vorzunehmen, um die Saugfähigkeit des Untergrundes zu ermitteln. Das Material sollte vor Gebrauch durch Schütteln durchgemischt werden und sollte satt aufgetragen werden. Die Trocknungszeit ist je nach Auftrag sehr unterschiedlich, auch kann ein wiederholtes Streichen sich je nach der Saugfähigkeit des Untergrundes erforderlich machen. Durch den Leinölgehalt besteht eine Selbstentzündungsgefahr der Lappen. Getränkte Auftragstücher und Putzlappen sind daher ausgebreitet im Freien zu trocknen oder in einem geschlossenen, feuer-sicheren Behälter (Glas oder Blechdose) aufzubewahren. Bei der Arbeit gut lüften und offenes Feuer fernhalten. Verarbeitungstemperatur Mind. +5°C für Objekt und Umgebung, während der Verarbeitung und Trocknung. |
| Packungsgrößen | 375ml, 750ml und 2,5l |
| Allgemeine Hinweis | Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen. |

