

Ebelux Strassenmarkierfarbe

Eigenschaften und Anwendung	Rasch trocknende; hoch abriebfeste Straßenmarkierfarbe auf Acrylharz Basis, ausgezeichnete Deckkraft, sehr gute Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse und gute Chemikalienbeständigkeit (z.B. Streusalz). Zur Markierung von Fahrbahnen (z.B. Leitlinien, Zebrastreifen usw.), sowie zur Markierung von Parkplätzen usw.; geeignet sowohl auf bituminösen Flächen, als auch auf Beton. Acrylharz mit Titandioxid, Buntpigmente, Füllstoffe.
Farben	weiß, gelb, blau – Farbtöne lt. ÖNORM B 2440
Dichte	ca. 1,50 - 1,60 g/cm ³ je nach Farbton
Viskosität	mind. 700 mPa.S
Lagerfähigkeit	12 Monate zwischen + 5° C und + 30° C in original verschlossenen Gebinden
Verdünnung	Nitroverdünnung N 515/9000701
Ausgiebigkeit	Für die Markierung von 1 m ² Fläche bei einer Naßschichtdicke von ca. 0,6 mm (ca. 0,25 mm Trockenschichtdicke) ca. 800 g Ebelux Straßenmarkierfarbe
Befahrbarkeit bei 20°C	Bei einer Naßschichtdicke von ca. 0,6 mm ist Ebelux Straßenmarkierfarbe nach ca. 40 Min. befahrbar.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Untergrund-Vorbehandlung: Die zu markierende Fläche muß trocken und frei von Verunreinigungen sein, welche die an die Bodenmarkierung gestellten Anforderungen in irgendwelcher Weise beeinträchtigen könnten. Solche Verunreinigungen sind vor dem Aufbringen zu beseitigen.</p> <p>Aufbringung: Ebelux Straßenmarkierfarbe ist mit den für Bodenmarkierungsarbeiten üblichen Werkzeugen, Geräten und Maschinen einwandfrei zu verarbeiten. Bei Bedarf können sofort nach dem Aufbringen der Markierungsfarbe Reflexperlen eingestreut werden (ca. 250-350 g/m²).</p> <p>Verarbeitungsviskosität: Ebelux Straßenmarkierfarbe wird grundsätzlich in verarbeitungsfähiger Einstellung geliefert, kann aber bei Bedarf mit max. 5 % Verdünnung 892 / Art.Nr. 9000060. eingestellt werden.</p> <p>Nicht unter + 5°C verarbeiten. Die Eigentemperatur der zu bearbeitenden Fläche muß zweifelsfrei über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen (siehe DIN 55928).</p>
Packungsgrößen	25 kg EW-Gebinde
Allgemeine Hinweis	<p>Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.</p>

