



Eigenschaften und Anwendung	Schwach thixotropes, transparentes, lösungsmittelhaltiges Holzöl. Beugt dem Vergrauen und der Rissbildung des Holzes vor. Enthält chinesische Holzöle, die verwitterte Holzoberflächen stabilisieren. Gutes Eindringvermögen, stark wasserabweisend, hohe Wetterbeständigkeit, angenehm zu verarbeiten, guter Verlauf, vorbeugende Wirkung gegen Witterungseinflüsse. Für neues oder bewittertes druck- oder vakuumimprägniertes Holz im Außenbereich, wie Fußböden, Trennwände und Gartenmöbel.
Farbton	Farblos
Lieferviskosität	Ca. 12 sec. DIN 4
Ausgiebigkeit	ca. 8-10 m ² / l
Gefahrenklasse	A III Flammpunkt über 63 °C
Lagerfähigkeit	Mindestens 2 Jahre bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalienbeständigkeit	Gegen schwache Säuren und Laugen sowie Reinigungsmittel üblicher Art in Anwendungskonzentration.
Verdünnung	Terpentinersatz U68
Trockenzeit bei 20°C	Staubtrocken: nach ca. 6 Stunden Belastbar: nach ca. 24 Stunden
Auftrag	Flächenpinsel, nass-in-nass. Kein Film bilden, Überschuss mit einem Lappen abwischen.
Hinweise für die Verarbeitung	Neues Holz unmittelbar nach der Montage streichen. Verwittertes Holz bis auf das gesunde Holz abschleifen.
Aufbauvorschläge	<u>Für außen:</u> (1 x Chinol-Naturgrund oder Hydro-Chinol Naturgrund) 1-2x Lärchenholzöl
Packungsgrößen	0,750 l, 2,5 l und 10 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.