

A 15 Chinol-Naturgrund

Stand 02/2013

**Eigenschaften und Anwendung**

Naturgrund für Außen- und Innenanstrich. Dringt tief in das Holz ein, schützt gegen Bläue, Fäulnispilze, Hausbock, Holzwurm, mit vorbeugender Wirkung gegen Witterungseinflüsse. verhindert das Verrotten des Holzes unter Feuchtigkeitseinwirkung (Prüfzeichen: B, P, Iv, W, S, T, L). Ausgezeichnete Holzimprägnierung unter allen Aufbauten. Verlängert deren Haltbarkeit gegenüber Anstrichen auf unbehandeltem Holz. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenzäune usw. aus Weich- und Hartholz.

Farbton

Farblos

Gefahrenklasse

A II

**Lieferviskosität
DIN 53211**

Ca. 20 sec.

Ausgiebigkeitca. 10 m² / l**Lagerfähigkeit**

Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.

Trockenzeit bei 20°C

Überarbeitbar ab 12 Stunden

Auftrag

Durch Streichen oder Tauchen.

**Hinweise für die
Verarbeitung**

Ein- bis zweimal satt auftragen. CHINOL- Imprägniergrund ist frei von Pentachlorphenol, Lindan und TBTO. Hautkontakt vermeiden!

AufbauvorschlagFür außen:

(1-2 x CHINOL-Naturgrund)

1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt oder HYDRO-CHINOL
oder

(1-2 x CHINOL-Naturgrund)

1-2 x CHINOL-VARIO LASUR

Für innen:

(1-2 x CHINOL-Naturgrund)

1-2 x CHINOL-VARIO LASUR oder HYDRO-CHINOL

Packungsgrößen

0,75 l, 2,5 l, 5 l und 30 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at