

LM 106 Chinol Holzdekorlasur

Stand 05/2013



offenporig, wetterfest, für außen und innen

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart: Imprägnierlasur auf Alkydharzbasis
 Anwendungsbereich: Neu- und Überholungsanstriche im Außen- und Innenbereich auf Holzverbletternungen, Zäunen, Pergolen etc. Imprägnierlasur eignet sich besonders für offenporige Anstriche auf nicht maßhaltigen Holzbauteilen. Alte, bereits mit Carbolineum gestrichene Flächen können mit Imprägnierlasur überarbeitet werden. Werden Überholungsanstriche auf anderen Untergründen durchgeführt, z. B. abgewitterten Klarlack-Lackierungen, so ist dies möglich, aber durch den Altanstrich ist keine Wasserdampfdurchlässigkeit mehr gegeben.

Produkteigenschaften: Exzellentes Eindringvermögen, geringe Geruchsbildung, lichtecht und UV-stabil (außer farblos), biozidfrei. Imprägnierlasur zieht hervorragend in den Untergrund ein, ist ventilierend und wetterbeständig.

Technische Daten

Bindemittelbasis: Alkydharz
 Pigmentbasis: Micronisierte Eisenoxide, Ruß, Titandioxid
 Dichte: Ca. 0,850 - 890 g/cm³ je nach Farbton
 Glanzgrad: Seidenglänzend
 Farbtöne: Nuss, Teak, Weide, Farbtöne untereinander mischbar
 VOC-Sicherheitshinweis: EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/f): 700g/l VOC 2010, dieses Produkt enthält max. 700 g/l VOC.

Anwendungsbereich: Außen und innen
 Viskosität: Dünnflüssig
 Verdünnungsmittel: Unverdünnt verarbeiten
 Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C
 Trocknung: (23 °C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)
 Staubtrocken: nach 4 Stunden (rohes Holz)
 Überstreichbar: nach ca. 16 Stunden
 durchgetrocknet: nach 24 Stunden

Ergiebigkeit: 8 – 16 m² / l
 Reinigung der Werkzeuge: Mit Terpentin-Ersatz
 Überstreichbarkeit: Mit Chinol Vario und HS-Lasur (Technisches Merkblatt beachten)
 Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Anbruchgebinde gut verschließen und stülpen.
 Packungsgrößen: 5 l

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Auftragsarten: Streichen, rollen, tauchen. Kann auch gespritzt werden, anschließend mit einem Pinsel nacharbeiten.

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, sauber und frei von trennenden Substanzen (Öl, Fett, Wachs) sein. Die Holzfeuchtigkeit darf max. 20 % betragen: Mit Carbolineum oder Lasuren gestrichene Flächen leicht anschleifen.

Anwendung: Imprägnierlasur ist in ihrer Konsistenz streich- und spritzfähig. 1 – 2 Anstriche auf saugenden Hölzern. Vor Verarbeitung Probeanstrich durchführen.

Sicherheitsdatenblatt: Auf Anfrage erhältlich

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at