

648 Rollputz

Stand 02/2013



Verwendung	FRITZE-ROLLPUTZ ist ein Fassadenanstrich auf Dispersionsbasis, für wetterfeste Anstriche auf Altputz, Neuputz, Gasbeton, Sichtbeton und alten, tragfähigen Schichten.
Eigenschaften	FRITZE-ROLLPUTZ ist wetterfest, licht- und alkalibeständig, diffusionsoffen, schlagregenfest, gefüllt, hochelastisch, spannungsarm, sehr gut deckend, ergibt eine schöne Struktur. Korngröße: 0,7-0,9mm
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund ist gemäß ÖNORM B2230 zu prüfen und vorzubereiten. Poröse, sandende, nicht verfestigte Putze sowie Gipsputze, Gipskarton, Hartfaserplatten, Asbestzement, Kalk-, Mineral- oder Leimfarbe unbedingt mit OFRI-TIEFENGRUND vorbereiten.
Verarbeiten	Streichen oder Rollen. Erst 24 Std. nach Austrocknung der Tiefengrundierung mit dem Auftragen von FRITZE ROLLPUTZ beginnen. Vor der Verarbeitung gut aufrühren. Ersten Anstrich bis zu 10% mit Wasser verdünnen. Zweiten Anstrich bis maximal 5% verdünnen. Nicht in praller Sonne oder unter +5°C verarbeiten.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Wasser
Verbrauch	50 – 80 dag/m ² für 2 Anstriche.
Abtönung	Mit FRITZE Volltonfarben oder mit geeigneten Dispersions-Abtönpasten.
Lagerung	Gut verschlossen, kühl, jedoch frostfrei lagern.
Gebinde	7 kg, 15 kg und 25 kg

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at