

793 Fritze Silikatfarbe Außen

Stand 02/2013



Anwendung	Mineralischer Anstrich für Innen- und Außenwandflächen auf der Basis von Kaliwasserglas gemäß DIN. Für alle mineralischen Untergründe wie Kalk- und Zementputz, Betonsteinziegel, Gasbeton, Heraklith, Eternit, Glas sowie auf Zinkblech und alten mineralischen Anstrichen verwendbar. Aufgrund der guten Eigenschaften der FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN, welche denen einer reinen Mineralfarbe vergleichbar sind, ist sie besonders geeignet zur Altbausanierung.
Eigenschaften	FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN ergibt einen vollkommen diffusionsfähigen Anstrich, da kein Film gebildet wird. Die Haftung auf dem Untergrund wird durch Verkieselung erreicht (Kristallverwachsung zwischen Anstrich und Untergrund). FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN ist schlagregenfest, scheuerfest, lichtecht und wetterfest.
Untergrundvorbereitung	Untergrund gemäß ÖNORM B2230 prüfen und vorbereiten. Alte, nicht tragfähige Schichten und jegliche Verunreinigung entfernen.
Grundierung	Nur mit OFRI-SILIKATGRUND 1:1 mit Wasser verdünnt, mit der Bürste auftragen. Zwischen- und Grundanstrich: Nach 24 Stunden Trocknungszeit kann der Zwischen- bzw. der Schlussanstrich aufgebracht werden. FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN mit 5-10% verdünntem SILIKATGRUND (1:1 mit Wasser) auf Verarbeitungskonsistenz einstellen. <i>FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN IST ÄTZEND! Nicht zu beschichtende Teile, wie Fensterglas, Metallrahmen, Steinböden usw. sind sorgfältig abzudecken, da Verunreinigungen nicht entfernbar sind.</i>
Verarbeitung	Nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen von unter +5°C, auch nicht in praller Sonne, oder bei sehr hohen Temperaturen verarbeiten. FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN kann mit Bürste oder Lammfellrolle aufgetragen werden.
Reinigung der Werkzeuge	Mit Leitungswasser unmittelbar nach Gebrauch.
Verbrauch	FRITZE-SILIKATGRUND ca. 10 dag/m ² , FRITZE-SILIKATFARBE AUSSSEN ca. 40 – 50 dag/m ² - je nach Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes.
Gebinde	7kg, 15kg, 25kg
Lagerung	Kühl, jedoch trocken und frostfrei.
Farbtöne	Weiß
Abtönungen	Mit Silikat Volltonfarben

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at