

**518 OK Color Ventilationsfarbe 3in1**

Stand 01/2017



<b>Werkstoffart</b>	Seidengänzende Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung auf Holz und neutralen mineralischen Untergründen
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel: Spezielles Alkydharz im aromatenfreien Benzin Pigmentbasis: hochwertige Pigmente
<b>Wichtige Merkmale</b>	Verbindet die Eigenschaften von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich Umweltfreundlich Leichte Verarbeitung Guter Haftung Hohe Kantenabdeckung Hochelastisch und ventilierend, wetterbeständig
<b>Verwendungszweck</b>	Für Innen- und Außenbereich Auch für Zwischen- und Schlussbeschichtung auf Metall nach geeigneter Rostschutzgrundierung
<b>Anwendungsbeispiel</b>	Der Untergrund muss trocken, sauber, fett-, wachs- und staubfrei sein. Bei Renovierungsanstrichen Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. <b>Holz-anstrich:</b> Der Untergrund muss harzrestfrei sein und gut geschliffen werden, Feuchtigkeit max. 15% Holztypen mit hohem Harzgehalt mit Nitroverdünnung reinigen. 1 x Holz mit geeignetem Holzschutzmittel imprägnieren, 3 x Ok Color Ventilationsfarbe 3in1. <b>Metall-anstrich:</b> Der Untergrund muss rostfrei sein. 1 x Rostschutzgrund, 2-3 x Ok Color Ventilationsfarbe 3in1
<b>Eigenschaften</b>	Dichte bei 20°C etwa 1,30 kg/cm <sup>3</sup> Viskosität: leicht thixotrop Festkörpergehalt: etwa 60% Trocknungszeit bei 23°C und L.F. 60%: staubtrocken nach etwa 5-6 Stunden, überstreichbar nach ca. 14 Stunden Glanzgrad: Seidenglänzend Ausgiebigkeit: 10 – 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Technische Daten</b>	
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mindestens 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%
<b>Verarbeitung</b>	streichen, rollen, spritzen
<b>Verdünnung</b>	Terpentinersatz
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Nitroverdünnung
<b>Farbtöne</b>	im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
<b>Packungsgrößen</b>	1 l, 2,5 l und 5 l
<b>Lagerung</b>	kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen
<b>Haltbarkeit</b>	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtönen auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.