

616 Chinol HS Lasur Tropfgehemmt

Stand 01/2017



Eigenschaften und Anwendung	Tropffreie, seidenmatte Holzveredelung (Dickschichtlasur) für außen. Setzt nicht ab, gut streichfähig, extrem wetterfest, vorzüglicher Renovierungsanstrich. Geeignet für Fenster, Türen, Holzhäuser, Holzverkleidungen, Gartenzäune usw. aus Weich- und Hartholz.
Farbton	Nach Farbkarte und farblos. Durch die fehlenden Farbpigmente sollte 616 Chinol HS Lasur farblos außen nur in Verbindung mit einer farbigen Lasur verwenden, das sonst kein UV-Schutz möglich ist.
Lieferviskosität DIN 53211	thixotrop
Ausgiebigkeit	ca. 10 m ² / l
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalien- beständigkeit	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration sowie schwache Säuren und Laugen.
Verdünnung	Nicht verdünnen, Arbeitsgeräte mit Verdünnung U 68 reinigen.
Trockenzeit bei 23°C 60% rel. Luftfeuchte	Staubtrocken nach ca. 30 Minuten Griffest nach ca. 2-3 Stunden Überstreichbar nach ca. 6-8 Stunden
Auftrag	Durch Streichen.
Hinweise für die Verarbeitung	Auftrag auf das gut gereinigte, trockene Holz. Alte, fest haftende Anstriche gut anschleifen und entstauben. Schleifen zwischen den Arbeitsgängen bewirkt besonders glatte Oberfläche. Achtung bei tropischen Hölzern: Diese Hölzer sind vor dem Anstrich mit Nitro-Verdünnung gründlich zu reinigen. Wir empfehlen sicherheitshalber eine Probelackierung vorzunehmen.
Aufbauvorschlag	Lasuranstrich außen: Ggf. (1-2 x CHINOL- Imprägniergrund) 1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt Lasuranstrich innen: 1-2 x CHINOL HS LASUR tropfgehemmt
Packungsgrößen	0,750 l, 2,5 l und 10 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.