

Fritze Hydro-Parkett 750/751/752

Stand 01/2017

**Produktbeschreibung**

Klarlack farblos
 Streichen Rollen Spritzen (Düse: 1,5 mm Druck: 3,5 bar)
 Für innen

Anwendungsbereich

Versiegelung und Beschichtung von normal beanspruchten Holz- und Parkettfußböden und für glänzende bzw. seidenmatte Klarlackierungen von Innenholzwerk wie Türen, Möbel, Profilholz, Decken- und Wandvertäfelung usw..

Eigenschaften

Hydro-Parkett 750/751/752 ist eine transparente, hochstrapazierfähige und geruchsarme Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtung im Innenbereich. Extrem vergilbungsarm durch den Einsatz vergilbungs-freier Bindemittel. Auch als farbloser Überzug im Innenbereich auf farbigen Acryl-Holzlasuren und für deckende, farbige Acrylbeschichtungen zur Verbesserung der Reinigungsfähigkeit.

Hydro-Parkett 750/751/752 ist wasserverdünnbar, ein abriebfester 1K-Klarlack, geruchsarm, frei von Formaldehyd und sehr leicht zu verarbeiten.
 Chemikalienbeständigkeit: Gegen stärkere Alkalien, Säuren und Lösungsmittel nicht beständig. Flecken sofort abtrocknen.
 Sehr gute Haftung, Elastizität und Schlagfestigkeit.

***Farbton
Glanzgrad***

Farblos
 Glänzend / Seidenmatt / Matt

Dichte

Ca. 1,0 g/cm³.

Bindemittelart

Acryl-Urethan-Kombination.

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Polyurethandispersion, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

Verarbeitung***Untergrund***

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, griffig und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie z.B. Fett, Wachs oder Poliermitteln, sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen.

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes im Innenbereich darf 10% nicht überschreiten. Harzige und klebrige Holzflächen mit Nitro abwaschen, Flächen gut ablüften lassen. Hinweis: BFS- Merkblatt Nr. 20 beachten!

Verarbeitung

Material vor Gebrauch gut umrühren.

Alle Holzarten (mechanisch belastet z.B. Böden):

Neues unbehandeltes Holz je nach Saugfähigkeit des Untergrundes mit ca. 10 – 30 % verdünntem Hydro-Parkett 750/751/752 grundieren.

1 Zwischenanstrich mit unverdünntem Hydro-Parkett 750/751/752

1 - 2 Schlussanstriche mit unverdünntem Hydro-Parkett 750/751/752

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Hydro-Parkett 750/751/752

Stand 01/2017



Hinweise zur praktischen Anwendung:

Die besten Anstrichergebnisse werden erzielt durch das Aufbringen mindestens 2-3 unverdünnter Anstriche auf Holzböden und anderer stark beanspruchter Flächen.

Zwischen den einzelnen Beschichtungen hat ein leichter Zwischen-schliff mit Schleifpapier (Körnung 180/240) zu erfolgen.

Auf Bodenflächen nur einen Anstrich pro Tag anlegen. Für gute Belüftung und Luftaustausch bei der Anwendung sorgen.

Anmerkung

Hydro-Parkett 750/751/752 ist ein besonders abriebfester 1K-Klarlack für die Versiegelung aller Holzarten im Innenbereich. Hydro-Parkett 750/751/752 ist praktisch geruchlos und kann daher ohne Belästigung durch Lösemitteldämpfe in bewohnten Räumen verarbeitet werden. Für Menschen, Tiere und Pflanzen entsteht keinerlei Gefahr.

Farblose Beschichtungen können nicht vor der natürlichen Holzvergilbung durch Lichteinwirkung schützen. Bei manchen Holzarten besonders bei Laubhölzern, kann es auf Grund natürlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei der Verwendung von wasserverdünnbaren Beschichtungsmaterialien zu Verfärbungen kommen.

Verbrauch

10 m²/l je nach Auftragsart und Saugfähigkeit des Holzes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

Verdünnung

Mit Wasser

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit

Bei + 23°C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 30 Minuten staubtrocken, überlackierbar nach 2-4 Stunden, durchgetrocknet nach 12 Stunden, belastbar nach 3 Tagen. Erste Nassreinigung und Auflegen von Teppichen nach 5 Tagen. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +8°C für Objekt und Umgebung während der Verarbeitung und Trocknung.

Gebindegröße

750 ml, 2,5 l und 10 l

Lagerung

Frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschlossen halten.

Sicherheitsratschläge

Dieses Produkt wurde mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gemäß ÖNORM S 2101 Schlüssel Nr. 55502 ARA-Lizenznummer 90791. An Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle übergeben.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.