

Fritze Aussendispersion

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

Gut deckende Aussendispersionsfarbe für witterungsbeständige Fassadenbeschichtungen. Eignet sich für alle im Aussenbereich vorkommenden Untergründe wie Putz, Beton, Mauerwerk sowie zum Überstreichen von intakten, matten Altanstrichen auf Dispersionsbasis.

Eigenschaften

- Gut deckend
- Witterungsbeständig
- Wasserabweisend
- Diffusionsoffen

Kenndaten nach DIN EN 1062

Glanz: matt	G ₃
Trockenschichtdicke: 100-200 µm	E ₃
Max. Korngröße: < 100 µm	S ₁
Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert): <0,14m (hoch)	V ₁
Wasserdurchlässigkeit (w-Wert): ≤ 0,5 und > 0,1 [kg/(m ² * h ^{0,5})] (hoch)	W ₂
Durch Abtönungen sind Abweichungen bei den technischen Kenndaten möglich	

Farbton

Weiß

Glanzgrad

Matt

Dichte

Ca. 1,57 g/cm³

Bindemittelart

Kunststoff-Dispersion.

Inhaltsstoffe

Styrolacrylat-Dispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Glykolether, Additive, Methyl- und Benzyl-Isouthiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Produkt-Code

M-DF 02

Verarbeitung

Untergrund

Der Untergrund muss tragfähig, fest, sauber und trocken sein. Lose, nicht festhaftende Altanstriche sind restlos zu entfernen. Ausgebesserte Stellen, saugende und kreidende Untergründe mit Universal Tiefgrund LF, sandende, stark bzw. unterschiedlich saugende Untergründe zur Verfestigung mit lösemittelhaltigem Tiefgrund, je nach Saugfähigkeit, bis zu zweimal nass in nass grundieren. Es darf jedoch kein geschlossener, glänzender Film entstehen.

Verarbeitung

Streichen mit Pinsel, rollen mit Langflorwalze, spritzen mit geeigneten Airless-Spritzgeräten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Handelsübliche Abrollgitter verwenden. Bei kurzen Arbeitsunterbrechungen sollten die Werkzeuge, um das Austrocknen zu verhindern, in die Farbe eingetaucht oder fest mit Folie umschlossen werden. Zum Schutz von Böden etc. sollten diese mit Folie abgedeckt werden. Zur Erzielung einer ausreichenden Schichtstärke ist ein zweimaliger Anstrich mit Fritze Aussendispersion erforderlich. Grundanstrich mit max. 10 % Wasser verdünnen. Schlussanstrich möglichst unverdünnt, max. mit 5 % Wasser verdünnt. Bei der Verarbeitung Regen und direkte Sonneneinwirkung vermeiden.

	Düsengröße	Druck	Viskosität (4mm DIN-Durchlaufbecher)
Airless-Spritzen	0,026 – 0,031 Zoll	ca. 160 bar	unverdünnt

Verbrauch

ca. 320 g/m²

Verdünnung

Bis max. 10% mit Wasser

Abtönen

Kann mit Vollton- und Abtönfarben abgetönt werden.

Reinigung der Werkzeuge

Sofort nach Gebrauch Pinsel oder Walze gründlich austreichen bzw. ausrollen. Anschließend mit Wasser reinigen, evtl. unter Zusatz von Spülmittel.

Trockenzeit

Bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte überstreichbar nach ca. 4 Stunden, schlagregenfest nach ca. 24 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 3 Tagen. Bei niedrigerer Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängern sich diese Zeiten.

Verarbeitungstemperatur

Nicht bei Objekt- und Umgebungstemperatur von weniger als +5 °C verarbeiten.

Hinweise

Gebindegröße

7 kg, 15 kg und 25 kg

Lagerung

Gut verschlossen trocken, kühl, aber frostfrei

VOC

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/c): 40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC.

Sicherheitsratschläge

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel nicht einatmen. Geeigneten Atemschutz tragen, falls erforderlich. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Evtl. Kennzeichnung aus dem Sicherheitsdatenblatt ersichtlich.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Farbresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben. Entsorgung gem. den behördlichen Vorschriften. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080 112.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Rembrandtin Farbexperte GmbH
Fritze Lacke a Brand of Rembrandtin Farbexperte
Perchtoldsdorferstraße 21, A-1230 Wien
Tel: +43 1 8658000 Fax 16
E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at
Internet: www.farbexperte.at

Technische Information Stand 05/2014