

770 Chinol Wetterschutzfarbe

Stand 01/2017

**Produktbeschreibung**

Hochdeckender
Spezial-Acryllack
Für außen
Wetterbeständig

Streichen Rollen
Airless-Spritzen
Düse 0,021 - 0,026 Zoll
= 0,53 - 0,66 mm
Materialdruck 160 - 180 bar
Spritzwinkel 40 - 80°

Anwendungsbereich

Chinol Wetterschutzfarbe 770 ist ein hochdeckender Dispersionslack für den universellen Einsatz auf nahezu allen Untergründen außen wie Holz, Putz, Beton, Mauerwerk, Dachrinnen und Regenrohre aus Zinkblech sowie Gegenstände aus Faserzement.

Eigenschaften

Sehr gute Lichtbeständigkeit bei allen Farbtönen, Sehr gute Haftung auf fast allen tragfähig, trocknen, festen und fettfreien Untergründen. Der getrocknete Anstrich ist zähelastisch und hat eine gute Kältefestigkeit. Scheuerbeständig nach EN 13300. Sehr gute Verarbeitung.

Farbton

Braunbeige -0401, gelb -0402, rot -0403, rotbraun -0404, grün -0405, moosgrün -0406, grau -0407, silbergrau -0408, taubenblau -0409, braun -0410, dunkelbraun -0411, schokobraun -0412, schwarz -0413 und weiß -0414.

Glanzgrad

Seidenglänzend

Dichte

Ca. 1,3 g/cm³ je nach Farbton.

Pigmentbasis

Lichtechte wetterbeständige Pigmente.

Bindemittelart

Acrylatdispersion

Werkstofftyp

Wasserverdünnbare Dispersionslackfarbe für deckende, schützende Anstriche im Außenbereich.

Inhaltsstoffe

Acrylatdispersion, Titandioxyd, Buntpigmente, Füllstoffe, Wasser, Glykole, Additive, Konservierungsmittel.

Verarbeitung***Untergrund***

Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- öl und harzfrei sein. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen müssen restlos entfernt werden. Die Restfeuchtigkeit bei Nadelholz ca. 14%, bei Laubholz ca. 12% nicht übersteigen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Kesseldruckimprägnierte Hölzer sollten vor der Behandlung mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 etwa 6 Monate abwitern. Stark ausgewitterte Holzuntergründe und lose anhaftende Holzfasern von der Oberfläche abschleifen. Hinweis: BFS- Merkblatt Nr. 20 beachten!

Verarbeitung

Bei Erstanstrichen von Laub- und Nadelhölzern im Außenbereich mit Holzgrundierung/Woodprimer grundieren, Technisches Merkblatt beachten.
Im Außenbereich: 2 Deckanstriche mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH – A Member of the European Helios Group
A-1230 Wien – Slamastraße 46
FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Prok. Andrea Pranzl – ATU61641539
Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at

770 Chinol Wetterschutzfarbe

Stand 01/2017



Im Innenbereich: Grundanstrich mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 mit ca. 10% Wasser verdünnt, 1-2 Deckanstriche, nach Möglichkeit unverdünnt verarbeiten.

Anstriche auf verwitterten Holzuntergründen im Außenbereich:

Holz bis zum tragfähigen Holzuntergrund entfernen. Grundanstrich mit Holzgrundierung/Woodprimer, 2 Deckanstriche mit Chinol Wetterschutzfarbe 770.

Holzuntergründe mit Altanstrichen:

Schlecht haftende Altanstriche bis zum tragfähigen Holzuntergrund entfernen.

Im Außenbereich: Imprägnieren mit Holzgrundierung/Woodprimer und anschließend zwei Anstriche mit Wetterschutzfarbe Chinol 770 unverdünnt aufbringen.

Anstriche auf Beton, Putz und Mauerwerk:

Saugende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Darauf erfolgen zwei Anstriche mit Chinol Wetterschutzfarbe 770 unverdünnt.

Hinweis: Beton und frischer Putz sollten erst nach 4 Wochen Abbindezeit beschichtet werden.

Anstriche auf Zink und Leichtmetall:

Zink, verzinktes Eisen und Leichtmetall sorgfältig mit einer Zinkwäsche, Ammoniak und Netzmittel (z.B. Spülmittel) reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Ergiebigkeit

Ca. 7 m²/l, je nach Beschaffenheit des Untergrundes. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich die beste Gewähr.

Verdünnung

Mit Wasser

Abtönen

Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.

Reinigung der Werkzeuge

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Trockenzeit

Bei normalen Temperaturen von ca. + 23 °C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca. 2-3 Stunden staubtrocken, nach ca. 8-10 Stunden überstreichbar. Bei kühler Witterung verlängert sich die Trockenzeit.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5°C für Objekt und Umgebung während der Verarbeitung und Trocknung.

Hinweise***Gebindegröße***

750 ml und 2,5 l

Lagerung

Frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

Sicherheitsratschläge

Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Diesen Stoff und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.