



Art des Werkstoffes	Tuchmatte, wasserverdünnbare Innenwandfarbe, hochdeckend, hervorragende Verarbeitungseigenschaften. Nassabriebklasse 1, Kontrastverhältnis Kl. 1 lt. EN 13 300 (99,9%) bei 5,6 m ² /l. Moderne Innenwandfarbe, anwendbar im Innenbereich, an allen üblichen Wand- und Deckenflächen nach entsprechender Grundierung und Vorbereitung. Im Bereich von Neubauten und nach sach- und fachgerechter Prüfung der Tragfähigkeit zur Renovierung geeignet. Sehr hoher Weißgrad. Auf Basis weichmacherfreier Polymerdispersion, Marmormehl, Talkum, Titandioxid sowie Isothiazolinonkombination.
Farbton	Weiß
Anwendungsbereich	Im Innenbereich, auf tragfähigen neuen und alten Untergründen, wie z.B. Putz, Gipsputz, Beton, Raufaser und Gipskartonplatten (ohne Ligninschädigungen)
Verdünnungsmittel	Reines Wasser
Verarbeitung	Streichen, rollen, spritzen
Untergrund	Tragfähigkeit des Untergrundes prüfen. Untergrund muss trocken, fest, frei von Verunreinigungen und trennender Substanzen sein. Frischer Putz muss 4 Wochen alt sein. Stark saugende und mürbe Untergründe mit Grundfestiger vorbehandeln. Nach fachgerechter Vorbehandlung für jeden o.a. Untergrund geeignet. Leimfarben restlos entfernen! ÖNORM B 2230 ist zu beachten.
Farbtonunterschiede	Durch stark unterschiedliche Alkalität, ungleiches Saugverhalten oder unterschiedliche Untergründe udgl., kann es zu Fleckenbildung und/oder Farbtonunterschieden in der Beschichtung kommen.
Ausbesserungen	Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.
Qualitätssicherheit	Zur Beibehaltung der produktspezifischen Eigenschaften, darf Premium Weiss nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Beim Beschichtungsaufbau ist darauf zu achten, dass die Arbeiten nass – in – nass in einem Zug erfolgen damit sichtbare Ansätze vermieden werden.
Beschichtungsaufbau	Grundbeschichtung mit ca. 10% Wasser verdünnen. Schlussbeschichtung mit ca. 5% verdünnen (die tatsächliche Verdünnungsmenge richtet sich nach der Saugfähigkeit des Untergrundes).
Verbrauch	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 200 - 300 g/m ² bei 2 Anstrichen, auf glattem Untergrund, ansonsten untergrundabhängig. Tatsächliche Verdünnungsmenge richtet sich nach Saugfähigkeit des Untergrundes und sind daher am Objekt zu ermitteln..
Verarbeitungs-temperatur	Mind. + 5° - 10 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach ca. 4 - 6 Std. oberflächentrocken und überstreichbar.
Reinigung Werkzeug	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Kühl und frostfrei. Original verschlossene Gebinde sind 12 Monate lagerfähig.
Sicherheitsratschlag	Augen und Haut vor Farbspritzer schützen.
Hinweise zum sicheren Umgang	Diese Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Entsorgung	57303 (lt. ÖNORM S 2100) Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei Problemstoffsammelstelle.
Transport	Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
VOC-Gehalt	Kat (A/a) 30 g/l (2010) dieses Produkt enthält < 30 g/l
Verpackung	15 / 25 KG

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.