

**501 Fritze KH-Emaillack schwarz matt**

Stand 01/2017



<b>Eigenschaften und Anwendung</b>	Emaillack auf Alkydharz-Basis für außen und innen im Matteeffekt. Sehr schöne, gleichmäßig matte Oberfläche, leichte Streichbarkeit, sehr guter Verlauf, große Deckkraft und gute Ausgiebigkeit. Geeignet für schmiedeeiserne Gegenstände, Metallgitter usw.
<b>Farbton</b>	Schwarz matt
<b>Lieferviskosität DIN 53211</b>	Ca. 150 sec.
<b>Ausgiebigkeit</b>	ca. 12 m <sup>2</sup> / l - 25 µ TFD
<b>Gefahrenklasse</b>	A II
<b>Lagerfähigkeit</b>	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
<b>Chemikalien- beständigkeit</b>	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration
<b>Verdünnung</b>	Verdünnung U 68.
<b>Trockenzeit bei 23°C 60% rel. Luftfeuchte</b>	Staubtrocken nach ca. 2-3 Stunden, griffest nach ca. 8 Stunden, Überarbeitbar nach Trocknung über Nacht
<b>Auftrag</b>	Durch Streichen oder Spritzen
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Möglichst unverdünnt streichen, zum Spritzen ca. 10 % verdünnen. Bei rauen Flächen empfiehlt sich ein zweimaliger Auftrag, bei Außenlackierungen eine Grundierung mit Metallgrund L 22, L33 oder L 44. ( Nur nach Aushärtung )
<b>Packungsgrößen</b>	0,125 l, 0,375 l, 0,75 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH – A Member of the European Helios Group  
A-1230 Wien – Slamastraße 46  
FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Prok. Andrea Pranzl – ATU61641539  
Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at