



Eigenschaften und Anwendung	Tropffreier Decklack auf Alkydharz-Basis für Innen- und Außenlackierungen im Matteffekt bzw. aufbürstbar auf Eisenglanzeffekt. Geeignet für schmiedeeiserne Gegenstände, Metallgitter usw.
Farbton	Schwarz matt - gebürstet: eisenglänzend
Lieferviskosität DIN 53211	Leicht thixotrop.
Ausgiebigkeit	ca. 10 m ² / l - 25 µ TFD
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 6 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalien- beständigkeit	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
Verdünnung	Verdünnung U 68.
Trockenzeit bei 20°C	Staubfrei nach ca. 1 Stunde, griffest nach ca. 8 Stunden, Überarbeitbar nach ca. 24 Stunden.
Auftrag	Durch Streichen oder Spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, entrostet und entfetten. SCHMIEDESCHWARZ 2-3 x auftragen. Bei Außenlackierungen empfiehlt sich eine Grundierung mit Metallgrund L 22 oder L 33. Der Eisenglanz-Effekt wird durch Bürsten mit einer Nylonbürste oder Schwabbeln mit einer Tuhscheibe erreicht. Um ein Abfärben zu vermeiden, empfehlen wir eine einmalige Überlackierung mit Klarlack (Handläufe und dergl.)
Packungsgrößen	0,375 l, 0,750 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.