

516 Fritzenol-Ventilationsgrund

Stand 02/2013



Eigenschaften und Anwendung	Kunstharz-Lackfarbe für außen und innen auf Basis langölgiger Alkydharze. Feuchtigkeitsregulierend. Leichte Streichbarkeit, hohe Deckkraft, Ausgiebigkeit und Füllkraft. Sehr gute Haftfestigkeit und Witterungsbeständigkeit. Rasche Trocknung Geeignet als <ol style="list-style-type: none"> 1. seidenglänzender Außen- und Innenanstrich für Fenster, Türen, Holzläden u. dgl. speziell bei baufeuchtem Holz. 2. Grundierung und Vorlackierung für Fenster, Türen u. dgl., speziell bei baufeuchtem Holz. Besonders gut für die Tauchgrundierung von Fenstern geeignet.
Farbton	Weiß, rot, grün, braun
Lieferviskosität DIN 53211	Ca. 150 sec.
Ausgiebigkeit	ca. 6 - 8 m ² / l
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalien- beständigkeit	Gegen viele handelsübliche Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
Verdünnung	Verdünnung U 68, Terpentinersatz.
Trockenzeit (bei 20 °C & 55 % rel. Luftfeuchtigkeit):	Staubtrocken nach ca. 4 Stunden, griffest nach ca. 10 Stunden, durchgetrocknet nach ca. 24 Stunden. Überarbeitbar ohne Vorbehandlung zwischen 24 Stunden und 14 Tagen. Ausbesserungsfähig nach 24 Stunden. Die Aushärtung kann durch Wärmeeinwirkung von 60 - 80 °C beschleunigt werden. Durch Zusatz von KH-Härter 853 können die Beständigkeiten verbessert werden. Bei Verwendung von KH-Härter, ist der Lackansatz nur mehr bis zu 24 Stunden verarbeitbar!
Auftrag	Durch Streichen, Spritzen oder Tauchen
Hinweise für die Verarbeitung	Der Untergrund muss frei von jeglichen haftungsvermindernden Verunreinigungen, trocken, fett- und staubfrei sein. Alte, tragfähige Anstriche sind vor der Beschichtung anzuschleifen oder zu entfernen. Luft- und Objekttemperatur mindestens + 5 °C bzw. um 3 °C höher als der Taupunkt. Der Glanzgrad kann durch Zugabe von Triumph Emaillack glänzend individuell eingestellt werden. FRITZENOL-Ventilationsgrund kann auf Holz mit einer Feuchtigkeit von über 15% gestrichen werden. Vor dem Schlussanstrich mit Kunstharzlacken muss jedoch die Holzfeuchtigkeit auf 12-15% gesunken sein.
Aufbauvorschlag	(1 x CHINOL-Imprägniergrund) 1 x FRITZENOL-Ventilationsgrund + 10% Verdünnung (1 x EXPRESS-FRITZEKITT) 1 x FRITZENOL-Ventilationsgrund unverdünnt 1 x TRIUMPH-Hochglanz-Emaillack, TRIUMPH-Seidenmattlack, FRITZENOL oder SUPERIOL-Emaillack
Packungsgrößen	0,375 l, 0,75 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.