

517 Fritzenol 2:1 Eintopfsystem

Stand 01/2017



Eigenschaften und Anwendung	Seidenglänzender, ventilierender Grund- und Deckanstrich auf Alkydharzbasis. Für deckend beschichtetes Holz im Außen- oder Innenbereich wie z.B. Fenster, Türen, Gartenmöbel usw.
Farbton	weiß, RAL 6005 (moosgrün)
Lieferviskosität	DIN 53211 thixotrop
Ausgiebigkeit	ca. 12 - 14 m ² / l
Gefahrenklasse	entfällt
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30°C in original verschlossenen Gebinden.
Temperaturbeständigkeit	Bis + 100° C (trocken)
Verdünnung	Terpentinersatz U 68
Trockenzeit (bei 23 °C)	staubtrocken: nach ca. 6-8 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 2 Tagen überarbeitbar und ausbesserungsfähig: über Nacht
Auftrag	Durch Streichen, Rollen, Luft- oder Airless- Spritzen
Hinweise für die Verarbeitung	Der Untergrund muss trocken, fett-, staub- und harzfrei sowie frei von jeglichen Haftungsvermindernden Verunreinigungen sein. Nicht unter + 5° C verarbeiten. Die Eigentemperatur der zu bearbeitenden Fläche muss zweifelsfrei über dem Taupunkt der umgebenden Luft liegen (siehe DIN 555928).
Aufbauvorschlag	<u>Holz außen:</u> 1 x Chinol Naturgrund 2 x Fritzenol 2 : 1 Eintopfsystem oder 1-2 x Fritzenol 2 : 1 Eintopfsystem 1-2 x Triumph
Packungsgrößen	0,75 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.