



Eigenschaften und Anwendung	Emaillack auf Basis hochwertiger, spezieller Alkydharze für außen und innen im Seidenmatteffekt. Sehr schöne, gleichmäßige seidenmatte Oberfläche, leichte Streichbarkeit, ausgezeichneter Verlauf, hohe Deckkraft und gute Ausgiebigkeit, extreme Füllkraft, rasche Trocknung speziell für stehende Flächen. Geeignet für Fenster, Türen, Einrichtungsgegenstände aller Art.
Farbton	Nach Farbkarte, farblos
Lieferviskosität DIN 53211 Ausgiebigkeit	Ca. 250-300 sec. ca. 12 -14 m ² / l
Gefahrenklasse	A II
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 30 °C in original verschlossenen Gebinden.
Chemikalien- beständigkeit	Gegen alle üblichen Reinigungsmittel in Anwendungskonzentration.
Verdünnung	Verdünnung U 68, Terpentinersatz.
Trockenzeit (bei 23 °C & 60 % rel. Luftfeuchtigkeit):	Staubtrocken nach ca. 6-8 Stunden, griffest nach ca. 12 Stunden. Überarbeitbar und Trocknung über Nacht, durchgetrocknet nach ca. 2 Tagen
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen.
Hinweise für die Verarbeitung	Untergrund gründlich reinigen, entfetten und gegebenenfalls entrostern. Triumph seidenmatt kann durch Zugabe von Triumph glänzend glänzender eingestellt werden. Luft- und Objekttemperatur mindestens + 5 °C bzw. um 3 °C höher als der Taupunkt.
Aufbauvorschlag	<u>Für Holz:</u> (1-2 x CHINOL-Imprägniergrund) 1 x EXPRESS FRITZE GRUND oder FRITZENOL - VENTILATIONSGRUND 1-2 x TRIUMPH seidenmatt unverdünnt <u>Für Metall:</u> 1-2 x Metallgrund L22, L33 oder L44(Nur vollständig ausgehärtet) 1-2 x TRIUMPH seidenmatt
Packungsgrößen	0,375 l, 0,750 l und 2,5 l

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.