

OK Color Emallack Seidenmatt

Stand 02/2013

**Werkstoffart**

Universeller Seidenglanzlack auf der Basis von Alkydharz.

Zusammensetzung

Bindemittel : Alkydharzkombination

Pigmentbasis : hochwertige Pigmente

Wichtige Merkmale

- schöner Seidenglanz
- guter Verlauf und hohe Deckfähigkeit
- gute Wetterbeständigkeit

Verwendungszweck

Als seidenglänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl.

Eigenschaften**Dichte bei 20°C**etwa 1,15 kg/dm³**Viskosität**

etwa 90 K.U.

Festkörpergehalt

etwa 40 Volume %

Trocknungszeit

bei 20°C und L.F. 65%: staubtrocken nach etwa 3 Stunden, überstreichbar nach etwa 16 Stunden

Elastizität

6 mm Erichsen

Glanzgrad

seidenglänzend; 40 G.U. (60°)

TECHNISCHE DATEN**Verarbeitungstemperatur**

mindestens 10°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%

Verarbeitung

streichen, rollen oder luftspritzen

Verdünnung

Streich- oder Spritzverdünnung AL

Reinigung der Werkzeuge

Lackbenzin

Theoretische Ergiebigkeit

bei 30 Mikron trockene Schichtdicke: 12,5 qm/l

Praktische Ergiebigkeit

abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit

Schichtdicke

mindestens 30 Mikron trocken

Instandhaltungsfrist

5 Jahre

N.B. Die technischen Daten und Eigenschaften sind abhängig vom Farbton. Die gegebenen Werte sind durchschnittlich.**Farbtöne**

Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.

Packungsgrößen

0,5 l - 1 l - 2,5 l

Lagerung

kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen

Haltbarkeit

in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate

SICHERHEITSRATSCHLÄGE**Flammpunkt**

40°C

Gefahrenkennzeichnung

R10

Entzündlich.

R52/53

Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

R66

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

S51

Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Enthält Hexansauer, 2-Ethyl, Kobaltsalz, 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktion geben.

Für weitere Auskünfte das Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes anfordern.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at