

**OK Color Emallack Hochglänzend**

Stand 02/2013



<b>Werkstoffart</b>	Universeller Hochglanzlack auf der Basis von Alkydharz.
<b>Zusammensetzung</b>	Bindemittel : Alkydharzkombination Pigmentbasis : hochwertige Pigmente
<b>Wichtige Merkmale</b>	- schöner Hochglanz - guter Verlauf und hohe Deckfähigkeit - gute Wetterbeständigkeit
<b>Verwendungszweck</b>	Als hochglänzender Vor- und Decklack auf vorbehandeltem Holz und Stahl.

<b>Eigenschaften</b>	
<b>Dichte bei 20°C</b>	etwa 1,15 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Viskosität</b>	etwa 90 K.U.
<b>Festkörpergehalt</b>	etwa 50 Volume %
<b>Trocknungszeit</b>	bei 20°C und L.F. 65%: staubtrocken nach etwa 5 Stunden, überstreichbar nach etwa 16 Stunden
<b>Elastizität</b>	7 mm Erichsen
<b>Glanzgrad</b>	hochglänzend; 80 G.U. (60°)

**TECHNISCHE DATEN**

<b>Verarbeitungstemperatur</b>	mindestens 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%
<b>Verarbeitung</b>	streichen, rollen oder luftspritzen
<b>Verdünnung</b>	Streich- oder Spritzverdünnung AL
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Lackbenzin
<b>Theoretische Ergiebigkeit</b>	bei 30 Mikron trockene Schichtdicke: 16,5 qm/l
<b>Praktische Ergiebigkeit</b>	abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
<b>Schichtdicke</b>	mindestens 30 Mikron trocken
<b>Instandhaltungsfrist</b>	5 Jahre
<b>Farbtöne</b>	<b>N.B. Die technischen Daten und Eigenschaften sind abhängig vom Farbton. Die angegebenen Werte sind durchschnittlich.</b> Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
<b>Packungsgrößen</b>	0,5 l - 1 l - 2,5 l
<b>Lagerung</b>	kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen
<b>Haltbarkeit</b>	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate

**SICHERHEITSRATSCHLÄGE**

<b>Flammpunkt</b>	40°C
<b>Gefahrenkennzeichnung</b>	R10 Entzündlich. R52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. R66 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. S51 Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Enthält Hexansauer, 2-Ethyl, Kobaltsalz, 2-Butanonoxim, kann allergische Reaktion geben. Für weitere Auskünfte das Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes anfordern.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, KR Ing. Hubert Culik – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at