

OK Color Uni-Acryllack seidenmatt 745

Stand 01/2017



Werkstoffart	Wasserverdünnbarer Seidenglanzlack und universelle Acrylfarbe für Glasfasergewebe, Wände, Holz für innen und außen, usw.
Zusammensetzung	Bindemittel : reine Acrylatdispersion Pigmentbasis : hochwertige lichtechte Pigmente
Wichtige Merkmale	- schnelltrocknend - hohe Elastizität und Feuchtregulierung - gute Dauerhaftigkeit - gute Glanzerhaltung - weniger umweltbelastend
Verwendungszweck	Auf nach Vorschrift vorbehandeltem Holz, Beton, Stahl, Verputz, PVC, Holz- und steinartigem Plattenmaterial, außen und innen. Sehr gut anwendbar auf schon anwesenden traditionellen und anderen Malerarbeiten (nach gut reinigen und matt schleifen).
Dichte bei 20°C	etwa 1,2 kg/dm ³
Viskosität	etwa 95 K.U.
Festkörpergehalt	etwa 40 Volume %
Trocknungszeit	bei 23°C und L.F. 60%: staubtrocken nach etwa 2 - 4 Stunden, überstreichbar nach etwa 6-8 Stunden
Elastizität	7 mm Erichsen
Glanzgrad	seidenglänzend; etwa 35 G.U. (60°)
Verarbeitungstemperatur/L.F.	10-30°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%
Verarbeitung	durch streichen, rollen oder luftspritzen
Werkzeuge	langhaariger Pinsel (Orel-Mix oder Schweinsborsten); Lackfilzroller und dergleichen.
Verdünnung	Wasser, wenn möglich unverdünnt, sonst max. 5% Wasser
Reinigung der Werkzeuge	Wasser
Theoretische Ergiebigkeit	bei 35 Mikron trockene Schichtdicke: 10-12 m ² /l
Praktische Ergiebigkeit	abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit
Schichtdicke	mindestens 35 Mikron trocken = 85 Mikron nass
Instandhaltungsfrist	5-6 Jahre
	N.B. Die technischen Daten und Eigenschaften sind abhängig vom Farbton. Die gegebenen Werte sind durchschnittlich.
Farbtöne	Im Rahmen unseres 2-Basen-Mischsystems können ca. 2.000 Pastelltöne (RAL, NCS, Eurotrend) sofort abgefärbt werden.
Packungsgrößen	0,5 l - 1 l - 2,5 l
Lagerung	kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen
Haltbarkeit	in ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate
Flammpunkt	kein
Gefahrenkennzeichnung	S51: Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Für weitere Auskünfte das Sicherheitsdatenblatt dieses Produktes anfordern.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.