

455 Uniroll

Stand 04/2015

**Eigenschaften und Anwendung**

Fitze Uniroll ist eine tropffreie Metallbeschichtung auf Basis speziell modifizierter, oxidativ trocknender Kunstharze und eignet sich hervorragend für alle Metalluntergründe. Fritze Uniroll zeichnet sich durch besondere Haltbarkeit auf allen metallischen Untergründen, speziell aber auf Aluminium und verzinkten Oberflächen aus.

Fritze Uniroll lässt sich risikolos auf frischem oder bewitterten, feuerverzinktem Stahl sowie Zink einsetzen, ohne dass mit sonst üblichen Haftvermittlern wie Washprimer, vorbeschichtet werden muss.

Fritze Uniroll übernimmt in einem Arbeitsgang die Aufgaben von Grund- und Deckbeschichtung. Wird Fritze Uniroll auf verzinktem Untergrund gestrichen, soll nicht mit anderen Lacken überlackiert werden.

Farbton

Kupfer, Ral 6005, Ral 7001, Ral 8017, Ral 9002, Ral 9011

Ausgiebigkeit

ca. 4-6 m² / kg

Lagerfähigkeit

Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden.

Verdünnung

Kunstharz Spritzverdünnung 812

Trockenzeit bei 20 °C

Staubfrei: ca. 2 Stunden

Überstreichbar: ca. 12-24 Stunden

Produktspezifische thermoplastische Eigenschaften. Die endgültige Aushärtung- und Haftung ist erst nach ca. 10-14 Tagen gegeben, daher sollte in dieser Zeitspanne mechanischer Belastung, wie Stapeln, Montieren, Verladen etc. vermieden werden.

Verarbeitung

Durch Streichen und Rollen

Hinweise für die Verarbeitung

Neuverzinkungen müssen frei von Fett und anderen Trennschichten sein. Vorhandene Fettrückstände mit organischen Lösungsmitteln entfernen. Roststellen oder länger verwitterte Zinkoberflächen sollen vor dem Anstrich gut mit einer Drahtbürste gereinigt, alte gut haftende Farbschichten angeschliffen werden.

Packungsgrößen

1 kg, 3 kg, 10 kg (Kupfer 1 kg, 2,5 kg, 10 kg)

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Prok. Andrea Pranzl – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at