

**Friocryl-Seidenmattlack 753**

Stand 01/2014

**Produktbeschreibung**

Acryllack  
für innen und außen  
Speichel- und Schweißecht  
Seidenmatt

Streichen, Rollen und Spritzen  
Airless-Spritzen  
Düse: 1,5 mm Düse 0,011-0,013 Zoll  
Druck: 3,5 bar = 0,279 - 0,330 mm  
Materialdruck ca. 160 bar  
Spritzwinkel 40 - 80°

***Anwendungsbereich***

Wasserverdünnbarer Acryllack für innen und außen,  
Für seidenmatt Beschichtungen von Holz, grundierten Eisen- oder Stahlflächen,  
Zinkoberflächen, Hart-PVC, vorbehandelten Putz-, Beton- oder  
Faserzementuntergründen sowie für Renovierungs-anstriche auf allen tragfähigen  
Altanstrichen im Innen- und Außenbereich.

***Eigenschaften***

Auch für Lackierungen von Warmwasserheizkörpern geeignet.  
Für wetterbeständige, glänzende Anstriche. Scheuerbeständiger  
Anstrich für hochbeanspruchte Innenflächen. Leichte Verarbeitung  
und rasante Trocknung.

Lichtbeständigkeit: Sehr gut bei allen Farbtönen.

Chemikalienbeständigkeit: Beständig gegen Industrielatmosphäre,  
verseifungsbeständig.

Wetterbeständig, Haftung, Elastizität, Scheuerbeständigkeit:

Entspricht der EN 71.3 (Sicherheit von Spielzeug).

RAL 1013, RAL 1021, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7035, RAL  
8003, RAL 8011, RAL 9005, RAL 9010 und farblos.

***Farbton***

Seidenmatt

***Glanzgrad******Dichte***

Ca. 1,0 – 1,2 g/cm<sup>3</sup> je nach Farbton

***Bindemittelart***

Reinacrylat

***Pigmentbasis***

Lichtechte Farbpigmente.

***Inhaltsstoffe***

Reinacrylatdispersion, Titandioxyd, Mattierungsmittel, Buntpigmente,  
Wasser, Glykole, Additive und Konservierungsmittel

***Produkt-Code***

M-LW 01

**Verarbeitung*****Untergrund***

Der Untergrund muss sauber, trocken tragfähig, griffig und frei von  
haftungsbeeinträchtigenden Substanzen, wie z.B. Fett, Wachs oder Poliermittel,  
sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für  
nachfolgende Beschichtungen zu prüfen.

Die Holzfeuchtigkeit darf bei Laubholz im Mittel 12% und bei Nadelhölzer im  
Mittel 15% nicht überschreiten.

Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universalverdünner gründlich auswaschen, Flächen  
gut ablüften lassen.

Hinweis: BFS- Merkblatt Nr. 20 beachten!

***Verarbeitung***

Holzuntergründe (Nicht maßhaltig)

1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 (Laub- und  
Nadelhölzer in der Außenverwendung).
2. Grundanstrich mit Jansen Aqua Vorlack oder Jansen Acryl Allgrund
3. Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für  
den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in  
Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Dietmar Jost – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at

**Friocryl-Seidenmattlack 753**

Stand 01/2014

Holzuntergründe (maßhaltig z. B. Fenster und Türen)

1. Imprägnierung mit Fritze Hydro Chinol Imprägniergrund 607 (Laub- und Nadelhölzer in der Außenverwendung).
2. Zwischenanstrich mit Jansen Aqua Vorlack oder Jansen Acryl Allgrund
3. Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt.

Eisen, Stahl, verzinktes Eisen, Leichtmetall und Hart-PVC

Eisen und Stahl entrostet und entfettet und 1x (innen) bzw. 2x (außen) mit Metallgrund L44 grundieren. Verzinktes Eisen und Leichtmetall sorgfältig mit Ammoniak und Netzmittel (z.B. Geschirrspülmittel) entfetten und mit klarem Wasser nachwaschen. Oxidationsbeläge mechanisch mit Schleifvlies entfernen. Hart-PVC entfetten und anschleifen.

Hinweis: BFS- Merkblatt Nr. 5 beachten!

Faserzement, Beton und Putzflächen

Saugende und sandende Putze abbürsten, mit Tiefgrund LF verfestigen.

Grundanstrich mit Acryl-Vorlack

Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt.

Altanstrich:

Blätternde und reißende Altanstriche entfernen. Intakte Altanstriche auf Tragfähigkeit prüfen, Lackfilme anschleifen und entstauben,

Dispersionsfarbenanstriche abbürsten und entstauben.

Grundanstrich mit Acryl-Vorlack

Deckanstrich mit Friocryl-Seidenmattlack 753 unverdünnt.

Hinweis: Zur Erhöhung der Abriebfestigkeit bei mechanisch stark beanspruchten Oberflächen im Innenbereich empfiehlt es sich auf Intensivfarbtönen zusätzlich ein Schutzüberzug mit Hydro-Parkett glänzend, seidenmatt oder matt.

Ca. 10 m<sup>2</sup>/l. Für die exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.

**Verbrauch****Verdünnung****Reinigung der Werkzeuge****Trockenzeit**

Mit Wasser

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, nach ca.30 Minuten staub-trocken, nach ca. 2-3 Std. griffest und nach ca. 12. Std. überstreich- und überspritzbar. Bei kühler und feuchter Witterung verlängert sich die Trockenzeit.

**Verarbeitungstemperatur**

Mindestens +8°C für Objekt und Umgebung während der Verarbeitung und Trocknung.

**Hinweise****Gebindegröße****Lagerung****Sicherheitsratschläge**

125 ml, 375 ml, 750 ml und 2,5 l

Frostfrei lagern. Anbruchgebilde gut verschlossen halten.

Dieses Produkt wurde mit dem Umweltzeichen „Blauer Engel“ ausgezeichnet.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Spritz-/Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Bei Berührung mit den Augen und der Haut sofort mit Wasser gründlich abspülen. Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder in das Erdreich gelangen lassen.

**Entsorgung**

Gemäß ÖNORM S 2101 Schlüssel Nr. 55502 ARA Lizenznummer 90791. An Sonderabfallsammler/Problemstoffsammelstelle übergeben.

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

Fritze Lacke – A brand of Rembrandtin Farbexperte GmbH

A-1230 Wien – Perchtoldsdorferstraße 21/DG

FN 262313f Landesgericht Linz – Geschäftsführer Otto Santer, Dietmar Jost – ATU61641539

Tel: +43 1 865 8000, Fax DW 16 – E-Mail: verkauf@fritze-lacke.at – www.fritze-lacke.at